



発泡ウレタン

シスタ・プロ

M5270P

ピンク

ガン
両用タイプ
ストロー

断熱

穴埋め
充てん

結露
防止

● 専用ガンとストローの使い分けができる。

専用ガン使用時

- ガンにつけたまま再使用が可能なので、無駄なく最後まで使える。
- 吐出量の調整が容易。

ストロー使用時

- ガンが無くてもすぐ使える。
- ストローノズルが交換出来ます。(別売)

専用ガン使用時



ストロー使用時



JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合

シスタ・プロ
M5270P

750ml

JANコード



4 976742 258053



シスタ・プロ

M5270P

JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合

ホルムアルデヒド基準

日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定

JAIA 010691 F☆☆☆☆

4VOC放散速度基準

日本接着工業会自主管理規定

JAIA 404660 4VOC基準適合

さらに厚生労働省より指針値が示された14物質の有害VOCを含有しません。

■特 長

●作業性が良好

シスタ M5270Pは専用ガン(シスタ W927)に取付け、引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。

●ガン・ストロー両用タイプ

シスタ M5270Pは専用ガン(W927)とストロー両用タイプですので、専用ガンが故障で使用できない時や現場に専用ガンを忘れた時などに便利。付属の専用ストローを取付けるだけでも施工できます。

●ロスが少ない(経済的)

専用ガンに取付けたまま保管でき、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。

●巾広い用途

専用ガン(シスタ W927)はピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。


●優れた断熱性

独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。


●優れた接着性

ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。


■用 途




- コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。



- 床下のさしみ防止・断熱・保温。



- 配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。



- 配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。

〈その他〉

- コーキング等のバックアップ材に。
- 配管・ダクトのすき間充てん・固定に。
- 水道管まわりの断熱・充てん。
- 冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。

■シスタ・プロ M5270P 物性一覧表

(専用ガン使用時)

物性	品名	M5270P
硬化方式		湿気硬化型
硬化後の密度		約17Kg/m ³
タックフリータイム (1)		約10分
切断可能時間 (2)		約60分(20mm厚)
熱伝導率 (3)		0.038W/(m・K)
吐出後の発泡倍率 (4)		約1.5倍
硬化後の燃焼性		自己消火性 (5)
発泡容積		32~36ℓ/本
		0.032~0.036m ³
施工可能長さ		直径φ20mm X 約108m(理論値)
耐寒耐熱性		-40℃~+100℃
寸法安定性		4%以内
耐薬品性(20℃・30日) (6)		変化なし

揮発性有機化合物	含有の有無
ホルムアルデヒド	無し
トルエン	無し
キシレン	無し
フタル酸エステル(可塑剤)	無し
木材保存剤	無し
防蟻剤	無し

- (1) 表面のベトつきがとれる時間。
 (2) カッターで切断できる時間。
 (3) 熱の伝わりやすさを示す。数値が小さい程、伝わりにくい。
 (4) 吐出した量が硬化するまでの倍率。
 (5) 不燃性、難燃性ではありません。
 (6) 5%塩酸、5%食塩水、5%カセイソーダ、ガソリン、モーターオイルにて各々テスト。

※温度、湿度、その他の条件により数値に多少の差異を生じることがあります。
 ※記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。
 ※現場で使用する場合は、天候、下地及び施工時ロス等によりバラツキがありますのであらかじめ材料の余分を見込んで使用して下さい。
 ※フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビなどには接着しません。

■シスタ・プロ M5270P専用交換ストロー

シスタM5270P専用の交換用ストローです。
 専用ガンが無い時、また用途に応じ使用できるよう付属ストローと同じ予備用ストロー(6本入り)も別売で取り揃えています。

■シスタ W927(専用ガン)

シスタ発泡ウレタン専用ガンです。
 吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。ガンにウレタン缶を取付けたまま保管(約2ヶ月間)、再使用できます。

■シスタ P8970(洗浄用クリーナー)

P8970は、硬化する前の発泡ウレタンを溶かす洗浄クリーナーです。
 (硬化したウレタンを溶かすことはできません。)
 主成分：アセトン、イソプロピルアルコール、LPG

■シスタ 発泡ウレタン 除去剤

硬化した発泡ウレタンの除去や、塗装の剥離剤としても使用できます。
 主成分：有機溶剤

■仕 様

製 品 名	品 番	容 量	梱 包 数	JANコード
シスタ・プロ M5270P	SUM-527P	750ml	12本/1ケース	4976742258053
シスタ・プロ M5270P 専用交換ストロー	SUM-527PR	—	6本/1袋	4976742258060
シスタ W927	SGW-927	—	3台/1ケース	4976742258022
シスタ・プロ P8970	SCP-897	500ml	12本/1ケース	4976742258039
シスタ発泡ウレタン 除去剤	SUR-200	200ml	12本/1ケース	4976742258138

取扱店

代理店